

# VERTIKAL ANTIROUILLE

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

## → DÉSIGNATION

### **PRIMAIRE ANTIROUILLE HAUTE PERFORMANCE**

FINITION : **ASPECT MAT**

TEINTES : **BLANC** et **GRIS**

---

## → CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36-005 - Famille I Classe 4a

---

## → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : résine glycérophtalique
  - Pigment inhibiteur : phosphate de zinc
  - Densité : 1,48 (valeur maximale en teintes blanc et pastel)
  - Extrait sec : 79 %
  - Taux volumique d'extrait sec : 61 %
  - Point éclair : 61 °C
- 

## → DESTINATION

### **EMPLACEMENT**

- Extérieur - Intérieur.

### **LOCALISATION**

- Surfaces métalliques en atmosphère marine et agressive.
- Installations portuaires, raffineries, huisseries, tuyauteries.

### **SUPPORTS**

- Fer et métaux ferreux, après une préparation soignée.
- 

## → RÈGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L.
- Ce produit contient moins de 350 g/L COV.



1L

**VERTIKAL**<sup>®</sup>  
REVÊTEMENTS DE FAÇADES

© CB Evolution - VERTIKAL<sup>®</sup> 2003 - v.07.2023

## → PROPRIÉTÉS

- **Pouvoir antirouille maximum.**
- **Excellente résistance à la corrosion.**
- **Film souple et adhérent.**

## → MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.
- La rouille et la calamine seront éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique ou par grenailage.

### DILUANT et NETTOYAGE

- Au white spirit.

### APPLICATION

- Brosse ou rouleau : sans dilution.
- Appliquer en général, 1 couche de 40 microns secs.

### RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L.
- Consommation : 0,08 à 0,10 L/m<sup>2</sup> pour une épaisseur sèche de 40 microns.
- Consommation variable suivant l'aspect du support.

### SÉCHAGE À 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur [www.vertikal.fr](http://www.vertikal.fr)).

### DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre agréé. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

## → ASSURANCE

**VERTIKAL ANTIROUILLE** est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

**Important:** Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces subissant des chocs thermiques cycliques, le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % est fortement conseillé. La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

